Додаток до пункту 2.3
Державного гігієнічного нормативу " Гігієнічний норматив питомої активності радіонуклідів ^{37}Cs та ^{90}Sr у деревині та продукції з деревини".

ЛЬВІВСЬКИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДОЗДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ
«ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"
79022 м. Львів, вул. Городоцька,186, тел. (032) 226-97-60, факс 262-90-42, E-mail: info@dorses.lviv.ua
Код за ЄДРПОУ 38547552

Протокол №68-72/230

радіаційного дослідження деревини та продукції з деревини
5 червня 2018 року

1.Найменування виробника **ТОВ "СВІСС КРОНО", 80400, Львівська обл., м. Кам'янка-Бузька, вул. Я. Мудрого, 62**

2.Найменування досліджуваної продукції: **Плита деревинностружкова з орієнтованою деревинною стружкою типу OSB/3**

3. Обсяг партії: **300 000 м куб**

4. Метод дослідження **радіометричний (гамма-спектрометричний)**

5.Прилади вимірювальної техніки **Гамма-радіометр РУГ-91М**, свідоцтво про калібрування № К 20 IR 030028 17 від 30.11.2017 р.

Результати вимірювань

№ п/п	Назва продукції	Виміряна питома активність ^{137}Cs, Бк кг$^{-1}$	Норматив вмісту ^{137}Cs, Бк кг$^{-1}$	Виміряна питома активність ^{90}Sr, Бк кг$^{-1}$	Норматив вмісту ^{90}Sr, Бк кг$^{-1}$
1.	**Плита деревинностружкова типу OSB/3, зразок №1**	< 20,8	740	Не визначався - " -	Не нормується - " -
2.	**Плита деревинностружкова типу OSB/3, зразок №2**	< 25,0	740	Не визначався - " -	Не нормується - " -
3.	**Плита деревинностружкова типу OSB/3, зразок №3**	< 20,8	740	Не визначався - " -	Не нормується - " -
4.	**Плита деревинностружкова типу OSB/3, зразок №4**	< 22,7	740	Не визначався - " -	Не нормується - " -
5.	**Плита деревинностружкова типу OSB/3, зразок №5**	< 23,8	740	Не визначався - " -	Не нормується - " -

Вимірювання провів _____ інженер Підсаднюк О.С.

Рекомендації щодо використання продукції: ***за перевіреним показником радіаційної безпеки представлені на дослідження зразки плити деревинностружкової з орієнтованою деревинною стружкою типу OSB/3 ТОВ "СВІСС КРОНО" відповідають вимогам ГН 6.6.1-120-2005 "Гігієнічний норматив питомої активності радіонуклідів ^{37}Cs та ^{90}Sr у деревині та продукції з деревини" і можуть бути використаний за призначенням без обмежень.***

Завідувач лабораторії
ЕМП та інших фізичних факторів **Литюк В.М.**

Тиражування та розповсюдження протоколу без дозволу випробувальної або вимірювальної лабораторії забороняється.