

SWISSMDF P213 SM FEUILLE D'APPRET

✓ CARB II / TSCA Title VI ✓ E1-D2020 (ChemVerbotsV) ✓ E1

Application

La SWISSMDF P213 SM feuille d'apprêt peut être parfaitement peinte grâce à sa surface homogène et ouverte due à une imprégnation spéciale. Convient pour les meubles, objets et aménagements intérieurs non porteurs.



Classe technique

Panneau de fibres fabriqué par procédé à sec pour un usage d'ordre général en construction sèche et non porteur (type MDF, EN 622-5).

Caractéristiques techniques

Épaisseur de la couche	0.1	mm	
------------------------	-----	----	--

En fonction du laquage et de l'étanchéité des bords choisis.

Tolérances

Épaisseur	± 0.3	mm	EN 324-1
Planéité	≤ 2	mm/m	EN 14323

Informations concernant l'écologie (SIA 493)

Énergie renouvelable > 90 % | Bois 80-85 % | Colle UF 9-13 % | Émulsion < 1 % | Bois suisse de feuillus issu d'activités d'éclaircissage et de sous-produits de scieries | en contient pas de vieux bois | sans chlorure et sans biocide dans le bois | Recyclable thermiquement.