

SWISSMDF P213 SM PELÍCULA DE IMPRIMACIÓN

✓ CARB II / TSCA Title VI ✓ E1-D2020 (ChemVerbotsV) ✓ E1

Aplicación

La película de imprimación SWISSMDF P2 P213 SM con su impregnación abierta especial, ofrece una superficie homogénea y mate como la seda para el lacado. Adecuado para su uso en muebles no portantes, objetos y accesorios de interior.



Clase técnica

Placa de fibra fabricada en proceso en seco para su uso en espacios secos para funciones generales (sin carga) (modelo MDF, EN 622-5).

Datos técnicos

Espesor de la capa	0.1	mm	
--------------------	-----	----	--

Depende del revestimiento de la superficie/los bordes.

Tolerancias

Espesor	± 0.3	mm	EN 324-1
Planicidad	≤ 2	mm/m	EN 14323

Datos sobre el carácter ecológico (SIA 493)

Energía renovable >90 % | Madera 80-85 % | Cola UF 9-13 % | Emulsión <1 % | Madera suiza de pino clareo y madera residual de procesos de sierra | No contiene madera vieja | Sin cloruros ni biocidas en la madera | Reciclable térmicamente.