

SWISS KRONO LLC, Y.Mudroho St., 62,  
80400 Kamianka-Buska, Lviv Region, Ukraine

### Технічні характеристики

Плити деревостружкові ламіновані виробництва ТОВ “СВІСС КРОНО” відповідають чинним вимогам ТУ У 20.2-31147999-003:2002 “Плити деревостружкові ламіновані”. Для виробництва ламінованих плит ТОВ “СВІСС КРОНО” використовує шліфовані плити, які за фізико-механічними показниками відповідають вимогам українських стандартів ДСТУ EN 312-1: 2003 “Плити деревостружкові. Технічні умови. Частина 1. Загальні вимоги до плит усіх типів (EN 312-1:1996, IDT)” та ДСТУ EN 312-3: 2003 “Плити деревостружкові. Частина 3. Вимоги до плит, які застосовують всередині приміщень (у тому числі для меблів) для використання у сухих умовах. Технічні умови (EN 312-3:1996, IDT)”, а також відповідає європейським вимогам.

Значення фізико-механічних показників деревостружкових плит ламінованих виробництва ТОВ “СВІСС КРОНО” представлено в таблиці:

№	Параметри	Од. виміру	Вимоги		
			Діапазон товщин (мм, номінальна)		
			< 15	≥15 до 20	> 20
1	Відхилення від номінальних розмірів - товщина відносно номінального розміру - товщина всередині плити	мм	± 0,3		± 0,5
			t max – t min ≤ 0,6		
	Довжина і ширина	мм	± 5		
3	Пошкодження крайки	мм	≤ 10		
6	Відхилення від прямолінійності країв	мм/м	<1,5		
7	Відхилення від перпендикулярності країв	мм/м	<2		
4	Вміст мінеральних включень	%	< 0,2		
5	Дефекти поверхні	мм <sup>2</sup> /м <sup>2</sup> мм/м <sup>2</sup>	вм'ятини, сміття ≤ 2 подряпини, тріщини ≤ 20		
6	Стійкість поверхні до дії кислот	Ступінь	≥ 3		
7	Стійкість поверхні до забруднення	Ступінь	≥ 3		
8	Стійкість поверхні до дії високої температури	Ступінь	≥ 2		
9	Вміст вільного формальдегіду		Клас E1 ≤ 8 мг		

SWISS KRONO LLC  
Y.Mudrogo St., 62, 80400 Kamianka-Buska,  
Lviv Region, Ukraine  
T +38 089 226 86 00

ua.sekretariat@swisskrono.com  
swisskrono.com

Registered in Ukraine No. 31147999, VAT No. 311479913208, JSC «CREDIT AGRICOLE» IBAN – UA67 300614 0000026001500249700  
JSC «KREDOBANK» », SWIFT: WUCBUA2X IBAN – UA38 325365 0000002600101778646  
JSC «RAIFFEISEN BANK AVAL» IBAN – UA53 380805 0000000026009528945  
JSC «ALFA-BANK» IBAN – UA36 300346 0000026008015596501

SWISS KRONO LLC, Y.Mudroho St., 62,  
80400 Kamianka-Buska, Lviv Region, Ukraine

Для виробництва фасадних полотен (глянцевої плити) використовують HPL пластик, вимоги до якого наведено в європейській нормі EN 438-3. Зворотна сторона фасадних полотен – балансувальний матеріал білого кольору, що просочений спеціальними вологовідштовхуючими речовинами.

Показник	Методика визначення	Значення	
Ступінь блиску	ISO 2813 (60°)	Більше 110	
Стійкість до стирання	EN 438-2.10	поч. об	50
		заг. об	150
Стійкість до подряпин	EN 438-2.25	2	
Стійкість до сухого тепла (180°C)	EN 438-2.16	3*	
Стійкість до вологого тепла (100°C)	EN 12721	3*	
Стійкість до забруднень	EN 438-2.26	5*	
Стійкість до сигаретного жару	EN 438-2.30	3*	

\* - Результат перевірки змін поверхні повинен бути визначений згідно із наступною шкалою ступенів:

Ступінь 5: Відсутність видимих змін.

Ступінь 4: Незначна зміна блиску та/або кольору, видима лише під певним кутом.

Ступінь 3: Помірна зміна блиску та/або кольору.

Ступінь 2: Суттєва зміна блиску та/або кольору.

Ступінь 1: Поява пухирців та/або розшарування.

SWISS KRONO LLC  
Y.Mudrogo St., 62, 80400 Kamianka-Buska,  
Lviv Region, Ukraine  
T +38 089 226 86 00

ua.sekretariat@swisskrono.com  
swisskrono.com

Registered in Ukraine No. 31147999, VAT No. 311479913208, JSC «CREDIT AGRICOLE» IBAN – UA67 300614 0000026001500249700  
JSC «KREDOBANK» », SWIFT: WUCBUA2X IBAN – UA38 325365 0000002600101778646  
JSC «RAIFFEISEN BANK AVAL» IBAN – UA53 380805 0000000026009528945  
JSC «ALFA-BANK» IBAN – UA36 300346 0000026008015596501